

# Silikat Fassadenfarbe

## Mineralische Fassadenfarbe auf Wasserglasbasis

### **Silikat- Innenwandfarbe** **Rabolin 614:**

Die Silikat-Fassadenfarbe ist eine hochwertige Wandfarbe auf Wasserglasbasis, sie besitzt eine hohe Deckkraft und eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Der aufgetrocknete Anstrich verkieselt mit dem Untergrund, ist besonders atmungsaktiv und besitzt eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Damit eignet sich die Silikatfarbe für alle Anstricharbeiten im Außen- und Innenbereich auf mineralischen Untergründen. Die Farbe eignet sich jedoch nicht für intensive, dunkle Farbtöne.

### **Verwendung:**

Die Silikat-Innenwandfarbe wird im Innenbereich zum Streichen und Rollen von Wandflächen aller Art verwendet.

### **Verarbeitung:**

Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, er sollte vorgeätzt werden, Die Kalk - Putzglätte kann auf neu aufgetragene Putze, alte Putzoberflächen und Betonflächen aufgebracht werden.

Als Handputz wird die Kalk- Putzglätte mit ca. 10 L Wasser mit dem Quirl angerührt und mit einer rostfreien Edelstahltraufel angetragen, auch ein Filzen der Putzoberfläche ist möglich. Mit einer Mischpumpe lässt sich die Kalk-Putzglätte auch maschinell verarbeiten.

*Anmerkung: eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.  
Hinweist Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.*

**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 ° C Untergrundtemperatur

**Trockenzeit:** mind. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

**Lieferung:** Kunststoffgebinde mit 15 Liter, 10 Liter und 5 Liter Inhalt  
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

**Technische Daten:** sd-Wert : 0,09 m  
W<sub>24</sub>-Wert: 0,05 kg/m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>  
Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrundes. Für einen einmaligen verdünnten Anstrich benötigt man Ca. 150- 210 ml/m<sup>2</sup> d.h. ein 15 Liter-Gebinde reicht für ca. 70-100 m<sup>2</sup>.

**Bezug:** Götz Baustoff- und Renovierungszentrum ehemalige Ziegelei  
Hauptstr. 73, 96182 Reckendorf Tel. 09544/6785 Fax. 09544/834  
E.mail. Ziegelei.Goetz@t-online.de